



Descrizione:

Polietilene adesivizzato espanso reticolato (chimico) a cellule chiuse.

- Il nudo si presenta di colore verde chiaro.
- Il multistrato è finito esternamente con una foglia di alluminio liscio di spessore 40 micron

EIZ-CE adesivizzato TROCELLEN:

Polietilene espanso reticolato (chimico) a cellule chiuse, adesivo.

MARCATURA :
EURO CLASSE CE (CPR) B-s2d0 e BL-s1d0
SECONDO LO STANDARD EUROPEO (PEF) EN 14313:2009
Range di spessori da 3 a 12 mm

EIZ-ALU adesivizzato TROCELLEN:

Polietilene multistrato finito esternamente con una foglia di alluminio liscio da 40 micron.

MARCATURA:
EURO CLASSE CE (CPR) "B-s2d0 e BL-s1d0" per spessori fino a 14 mm
EURO CLASSE CE (CPR) "C-s2d0 e BL-s1d0" per spessori da 15 a 24 mm
SECONDO LO STANDARD EUROPEO (PEF) EN 14313:2009
Range di spessori da 3 a 24 mm.

EIZ-ALU-S-CE adesivizzato TROCELLEN

Polietilene multistrato finito esternamente con una foglia di alluminio liscio di spessore 40 micron.

MARCATURA:
EURO CLASSE CE (CPR) "B-s2d0 e BL-s1d0"
SECONDO LO STANDARD EUROPEO (PEF) EN 14313:2009
Range di spessori da 15 a 16 mm

Caratteristiche tecniche	Norma	Unità di misura	EIZ-CE	EIZ-ALU	EIZ-ALU-S-CE
Coefficiente di conducibilità termica a 0°C (λ) (12 mm)	EN 12667	W/mK	0,0352	0,0358	0,0355
		kcal/mh°C	0,0303	0,0308	0,0305
Coefficiente di conducibilità termica a 40°C (λ) (12 mm)	EN 12667	W/mK	0,0429	0,0435	0,0424
		kcal/mh°C	0,0369	0,0374	0,0365

Dimensioni e Listino prezzi

* rotoli altezza 1,5 mt

Articolo normalmente disponibile a magazzino					
spessore mm	formato mq	polietilene EIZ adesivo TROCELLEN EUROCLASSE CE	polietilene EIZ-ALU adesivo TROCELLEN EUROCLASSE CE	polietilene EIZ-ALU-S adesivo TROCELLEN EUROCLASSE CE	
		euro/m ² *	euro/m ² *	euro/m ² *	
3	75	✓	✓	-	
6	75	✓	✓	-	
8	75	✓	✓	-	
10	60	✓	✓	-	
12	45	✓	✓	-	
14	45	-	✓	-	
15	45	-	✓	✓	
16	a.r.	-	-	✓	
20	30	-	✓	-	
24	22.5	-	✓	-	